Fix-Grund LF 3063

lösemittelfrei, schnell trocknend, zur Grundierung im System unter Haftkleber LF 3064, für innen

Anwendungsbereich

Zum Grundieren saugfähiger, gespachtelter Bodenflächen im Innenbereich im Systemaufbau mit Haftkleber LF 3064 zur Vorbereitung für die Verklebung von Designboden 3055.

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- sehr emissionsarm
- verarbeitungsfertig
- schnell trocknend
- leicht auftragbar
- reststaubbindend
- sehr ergiebig
- haftvermittelnd
- anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen

Werkstoffbeschreibung

Farbton	Türkisgrün-transparent
Werkstoffbasis	lösemittelfreie Dispersion
Schüttdichte	ca. 1,0 g/cm³
Verpackung	2,5 kg

Brillux
..mehr als Farbe

Verarbeitung

Verdünnung Gebrauchsfertig, daher unverdünnt verarbeiten.

Verträglichkeit Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag Fix-Grund LF 3063 vor Gebrauch gründlich aufrühren oder aufschütteln und in einen sauberen Eimer füllen. Mit der Kurzflor-Farbwalze 1217 und Pinsel gleichmäßig auftragen und verschlichten. Rollkanten und Materialüberschuss (Pfützenbildung) vermeiden.

Verbrauch Ca. 40 g/m² unverdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Auftragsgerät. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +15 °C und über +30 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Auf zementgebundenen Untergründen, z. B. Fußboden-Nivelliermasse C10 3114, Fußboden-Nivelliermasse C15 3116 oder Fußboden-Nivelliermasse FX 3109, ca. 15–20 Minuten ablüften lassen.
Auf der Fußboden-Nivelliermasse CA 3059 ca. 30–60 Minuten ablüften lassen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Ablüftzeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei nicht unter +5 °C lagern. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen und möglichst kurzfristig verarbeiten.

Deklaration

Produkt-Code D1
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Brillux
..mehr als Farbe

Verklebung

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein.
- Die Bodenflächen müssen mit geeigneten Fußboden-Nivelliermassen glatt gespachtelt sein.
- Siehe auch VOB Teil C, DIN 18365, Bodenbelagsarbeiten.
- Die Untergrundbeschaffenheiten müssen auf die Anforderungen für Designboden 3055 abgestimmt sein.

Belags-Verklebung

Verklebung von Designboden 3055 mit Haftkleber LF 3064 unter Beachtung der entsprechenden Ablüftzeit.

Hinweise

Angaben Designboden 3055

Bei Anwendung und Verarbeitung sind die Produktinformationen und Verlegeanleitungen zum Designboden 3055 zu beachten.

BEB-Merkblätter beachten

Die Merkblätter des Bundesverbandes Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB) „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ und „Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen“ beachten.

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

Brillux
..mehr als Farbe