Praxismerkblatt

Metallic-Effect 672

spritzbarer Alkydharzlack, seidenmatt bzw. matt, in attraktiven Metallic- und DB-Farbtönen, für außen und innen







Farbsystem

Anwendungsbereich

Für schützende, effektvolle Metallic-Lackierungen auf grundierten Metallflächen außen und innen sowie grundierten Holzflächen innen. Besonders geeignet für die Lackierung auf grundierten Metallbauteilen, z. B. Türzargen.

Eigenschaften

- spezieller Metallschutzlack
- edler, seidenmatter Glanz bzw. matt
- auf Alkydharz-Basis
- schnell trocknend
- rationell im Spritzverfahren verarbeitbar
- blockfest
- sehr ergiebig
- sehr guter Verlauf
- in attraktiven Metallic-Farbtönen
- ausgezeichnetes Deckvermögen
- entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit
- entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- für außen und innen

Werkstoffbeschreibung

Farbtöne Scala Nr. Bezeichnung

42.ME.01 DB 701 silbergrau

60.ME.01 RAL 9006 weißaluminium

Über das Brillux Farbsystem ist eine Vielzahl weiterer Farbtöne

mischbar.

Glanzgrad seidenmatt, DB-Farbtöne matt

Werkstoffbasis Alkydharz

VOC EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.



Werkstoffbeschreibung

Flammpunkt +37°C

Dichte ca. 0,9–1,3 g/cm³

Verpackung 750 ml, 3 l

Verarbeitung

Verdünnung Bei Bedarf mit Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915 verdünnen.

Verdünnungszugabe max. 10-Volumen-%.

Abtönen Nicht abtönen.

Verträglichkeit Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür

vorgesehenen Materialien.

Auftrag Vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren. Metallic-Effect

672 vorzugsweise im Spritzverfahren verarbeiten. Für ein größtmögliches einheitliches, streifenfreies Oberflächenfinish den Metallic-Effect 672 mit ausreichendem Abstand zur Fläche in einer Richtung (vertikaler

Ausrichtung) mehrmals nass in nass auftragen.

Zur Herstellung einer gleichmäßig deckenden Oberfläche empfehlen wir den Grund- und Zwischenanstrich im Standardfarbton Scala 27.12.24

(8101 rotbraun) auszuführen.

Auf kleineren Flächen ist auch die Streich- oder Rollverarbeitung möglich. Wir empfehlen zur Beurteilung der Oberfläche Probeflächen

anzulegen.

Im Rollverfahren das Material mit einer Schaumstoffwalze gleichmäßig auftragen und in eine Richtung abrollen. Eine auftretende Streifigkeit

bzw. Wolkigkeit kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Verbrauch ca. 150 ml/m² je Schicht, im Spritzauftrag

ca. 80-100 ml/m² je Anstrich im Streich- und Rollverfahren

Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung nach Gebrauch sofort mit Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915

Spritzdaten

Spritzsystem	Düse	Spritz- winkel	Zuluft/ Luftmenge	Materialdruck/ Materialmenge	Verdünnung	Auftrag (vertikal)
Niederdruck 1)	gelbes Frontend ²⁾	-	100 %	Ringeinstellung 3–5	ca. 10 %	3–4
Hochdruck	1,6 mm	-	-	3,5–4 bar	ca. 10 %	3–4
AirCoat 3)	0,009–0,011 Inch	-	3–4 bar	160 bar	ca. 5 %	3–4

Die Daten basieren auf einer Untergrund- und Umgebungstemperatur von +20 °C.

³⁾ Angaben bezogen auf den Einsatz von AirCoat-Düsen 9/40 bzw. 11/40 (Luftkappe rot). Ausnahme: Bei der Verarbeitung von DB-Farbtönen mit Eisenglimmer ist ein grüner Einsteckfilter und eine große Düse, mindesten 11/40, zu verwenden.



¹⁾ Angaben bezogen auf XVLP-Technologie mit Wagner Finish Control FC 3500, FC 5000 oder FC 5500.

²⁾ StandardSpray Sprühaufsatz (gelb) für alle gängigen Lackfarben und Lasuren. Die Düse auch während der Verarbeitung sauber halten. Angetrocknetes Farbmaterial mit einer weichen Bürste entfernen. Die Angaben des Geräteherstellers beachten.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Staubtrocken nach ca. 4–5 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code

BSL30

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
- Eisen entfetten und entrosten
- Zink, verzinkte Flächen durch Reinigung mit Uni-Reiniger 1032 oder durch ammoniakalische Netzmittelwäsche (gemäß BFS-Merkblatt Nr. 5, Absatz 3.3) vorbereiten
- Aluminium, metallblank mit z. B. Uni-Reiniger 1032 und Schleifvlies reinigen und anschießend mit warmem Wasser gründlich nachwaschen. Zur Behandlung von Aluminium BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten
- intakte Altanstriche gründlich anschleifen
- nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen
- Beim Bearbeiten oder Entfernen von Anstrichen können durch z. B. Schleifen, Abbrennen u. Ä. gesundheitsgefährdende Stäube/Dämpfe freigesetzt werden. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen und je nach Erfordernis für geeignete (Atem-)Schutzausrüstung sorgen
- siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3

Anstriche auf Eisen-/Stahlbauteilen außen und innen

Untergründe	Grundanstrich ¹⁾	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Eisen-/Stahlbauteile, unbehandelt	Haftgrund 850	Haftgrund 850	je nach Erfordernis 1–2x Metallic-Effect 672
Eisen-/Stahlbauteile, mit werkseitiger Grundierung	Schadstellen mit		
Eisen-/Stahlbauteile, mit intakter, tragfähiger Altlackierung	Haftgrund 850		
Coil-Coating 1) sowie intakte Pulverlack- und zweikomponentige Beschichtungen	2K-Epoxi Varioprimer 865 oder 2K-Epoxi Varioprimer S 864	-	

¹⁾ Die Eignung von Coil-Coating-Beschichtungen ist im Einzelfall vor Ort zu prüfen.



Beschichtungsaufbau

Anstriche auf Zink, verzinktem Stahl, Aluminium außen und innen

Untergründe	Grundanstrich 1)	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Zink, verzinkte Bauteile außen, unbehandelt	2K-Epoxi Varioprimer 865, 2K-Epoxi Varioprimer S 864 oder 2K-Aqua Epoxi- Primer 2373	2K-Epoxi Varioprimer 865, 2K-Epoxi Varioprimer S 864 oder 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373	
Zink, verzinkte Bauteile innen, unbehandelt	2K-Epoxi Varioprimer 865, 2K-Epoxi Varioprimer S		je nach Erfordernis 1–2x
Aluminium metallblank unbehandelt, außen und innen	864 oder 2K-Aqua Epoxi- Primer 2373		Metallic-Effect 672
Zink, verzinkte Bauteile, Aluminium außen und innen mit intakter, trag- fähiger Altlackierung	Schadstellen mit 2K-Epoxi Varioprimer 865, 2K-Epoxi Varioprimer S 864 oder 2K-Aqua Epoxi- Primer 2373	Haftgrund 850	

Innenanstriche auf Holz

Untergründe	Grundanstrich 1)	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Holzbauteile, Holzwerkstoffe, innen unbehandelt	Impredur Grund 835	Impredur Grund 835	je nach Erfordernis 1–2x Metallic-Effect 672
Holzbauteile, Holzwerkstoffe, innen mit intakter Altlackierung	Schadstellen mit Impredur Grund 835	impredar Grand 655	

¹⁾ Je nach Erfordernis kann im Innenbereich nach der Grundierung z. B. Lackspachtel 518 zur Spachtelung der Flächen eingesetzt werden.

Hinweise

Musterbeschichtung

Wegen der starken Abhängigkeit der Farberscheinung vom Applikationsverfahren einerseits und den Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen anderseits ist eine genaue Farbtonbeurteilung nur durch eine Musterbeschichtung möglich. Wir empfehlen, zur Beurteilung der Oberflächenwirkung mit der Effektbeschichtung Probeflächen im vorgesehenen Applikationsverfahren anzulegen und vor Ort zu prüfen. Hierzu BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.

Bei mechanischer Beanspruchung

Bei mechanischer Beanspruchung von Metallic-Lackierungen ist ein Pigmentabrieb nicht auszuschließen, die Funktionsfähigkeit des Anstrichs wird dadurch nicht beeinträchtigt. DB-Farbtöne weisen aufgrund der matten Oberfläche einen deutlichen Schreibeffekt und eine Aufpolierbarkeit auf. Wir empfehlen im Einzelfall einen farblosen Schutzanstrich mit 2K-Aqua Mattlack 2390 zu prüfen und im Vorfeld zu bemustern.



Hinweise

Anwendung innen Bei Anwendung im Innenbereich während der Verarbeitung und Trock-

nung für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Ausgeschlossener Einsatzbereich

Nicht zur Lackierung von Sitzmöbeln, Regalböden, Tischplatten u. Ä.

sowie mechanisch stark beanspruchten Bauteilen einsetzen.

Keine Möbelinnenflächen Die Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher

Geruchsbelästigung nicht mit Alkydharzlacken lackieren.

Reinigung und Pflege Zur Reinigung der lackierten Flächen ein sauberes, weiches Tuch,

trocken oder feucht ohne den Einsatz von scheuernden, lösemittelhaltigen oder ätzenden Mitteln verwenden. Die Reinigung ohne starken Druck ausführen (Flächen nicht polieren). Im Vorfeld Probereinigung an unauffälliger Stelle durchführen. Nur vollständig getrocknete und abge-

bundene Flächen reinigen.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung

kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:

Tel. +49 251 7188-239 Fax +49 251 7188-106

tb@brillux.de

oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de

