

Floortec Aqua-Härter 812

spezieller Epoxi-Härter für Floortec 2K-Aqua-Basis 809 und
Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810



Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit Floortec 2K-Aqua-Basis 809 und Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810.

Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In der Gebindegröße abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton transparent

Werkstoffbasis Epoxidharz

Flammpunkt +135 °C

Dichte ca. 1,12 g/cm³

Verpackung 2 kg Härter für 20 kg Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 bzw. für 4 kg Floortec 2K-Aqua-Basis 809.
(Stammkomponente und Härter in separaten Gebinden)

Verarbeitung

Anmischen Vor der Härterzugabe Floortec 2K-Aqua-Basis 809 und Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebendes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt Floortec 2K-Aqua-Basis 809 bzw. Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 beachten.

Verträglichkeit Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +10 °C und bis max. +30 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten. Die relative Luftfeuchte darf 80 % nicht überschreiten. Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code RE1
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de